

Mätning andel träflis i 0/32 krossprodukt.

Vår kontakt:
lars.stenlid@skanska.se

Skanska Sverige AB
Teknik/VTC Support & Utveckling

ID: Andel flis i 0/32 K krossprodukt 2023-08-22

Beställare: Sten i Kubik AB.

Uppdrag: Bestämma träflisinhåll i krossprodukt

Prov 0/32 K ankomst 22 augusti 2023

Uppdraget bestod i att bestämma träflisinhållet i en krossprodukt 0/32K. Metodiken vi använde var att väga materialet och bestämma totalvikt prov (torrvikt) genom att bestämma fukthalten i provet och räkna bort vattnet. Materialet dränktes sen i vatten och det materialet som flöt upp insamlades och bestämdes i ett mätglas som volym träflismaterial i cm^3 .




Bild 1. Det uppsamlade materialet ur 0/32K som utgjordes av träflis volymbestäms.

Volymen av det flytande träflismaterialet var ca 25 cm^3 .

Resultat: Mängd träflis i prov 0/32 K: 25 cm^3 / 20894 gram

Upplands Väsby 2023-10-05


Lars Stenlid